

- A.耐摩耗性とは歩行などの摩擦に対する床表面の強さを表しています。耐摩耗試験器で1000回転すると一般のフローリングは色が取れてしまいます。一方ハードプロテクトは同様のテストで塗装膜の約40%がなくなる程度です。だから10年経っても張り替えの心配がいらぬです。
- B.熱湯や薬品に対しても十分な耐久性があります。熱湯の飛散や水滴の放置、薬品での拭き取りなどに対しても安心です。



〈技術データ〉

(JIS K 5400)

	密着性	ゴバン目試験	100/100
	耐衝撃性	(300g × 1/2° 30cm)	合格
	鉛筆硬度		2H
A {	耐摩耗性	1kg × 1000回転	15mg
	すべり抵抗値	CSR (ダスト有り)	0.60
B {	耐水性	24時間浸漬	異常なし
	耐アルカリ性	5%炭酸ナトリウム (24時間浸漬)	異常なし